

柳之御所遺跡から出土した重要文化財について、脆弱な指定品の保管及び展示に益するため、保存修理を進めています。
令和6年度は3点の修復及び保存箱の作成を行いました。

《作業手順》

- ① 修理前の状態を記録します。
- ② 状態確認のためX線透過撮影を行います。
- ③ X線写真を見て、個々に修理内容を検討します。
- ④ 欠損・亀裂箇所、アクリル樹脂を用いて充填補強や接合を行います。
- ⑤ 充填箇所は目立たないように彩色を行い、修復完了です。
- ⑥ 資料にストレスがかからないように、個々の形状にあったアクリル箱を作成し保管します。

